



Fiche Produit CLAIR / CLEAR Product Sheet

Product Code: C11

Date : 01 mars 2023/01 Mar 2023

				
Produit/Product				
Résine recyclée/Repro Pellet		Grade Clair/Clear Grade		
Capacité de production/Production Capacity		Emballage/Packaging		
		Boîte Gaylord/ Gaylord Box		
Spécifications/Specifications				
	Paramètre/Parameter	Unité/Unit	Moyenne/Average	Méthode/Method
1	Densité / Density	g/cm ³	0.92-0.94	ASTM D792
2	Taux de fusion / Melt flow rate (190 °C, 2.16 kg)	g/10 min	0.3-0.6	ASTM D1238
3	Teneur en cendres / Ash content (600 °C)	%	0.5-1.0	ASTM D2584
<p>Conditions de stockage/Storage conditions: les pellets ne peuvent être stockés qu'à l'intérieur. Le lieu de stockage doit être sec, sans poussière et la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C. / Pellets can be stored only indoors, and the storage location should be dry, dust free and the ambient temperature should not exceed 40 °C.</p>				
<p>Approuvé par/Approved by</p> <p>Directeur de/Director of Lab Modix</p> <p>Nathan Ma</p>				